

BISMUTO: REFLECTANCIA MULTIESPECTRAL R (en aire, sin polarizador) (%)

λ (nm)	370	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	750	800	850	900	950	1000
μ	48,1	51,4	52,8	54,6	55,5	57,4	59,0	61,0	62,8	64,5	65,7	66,8	67,6	68,1	68,7	68,4	68,5	69,0	69,1	69,2
P_5	42,8	46,2	47,8	49,5	50,7	52,8	54,6	56,7	58,7	60,5	61,8	63,0	63,8	64,4	64,9	64,6	64,8	64,8	65,0	64,5
P_{20}	45,6	49,0	50,5	52,3	53,3	55,3	56,9	59,0	60,9	62,7	64,0	65,2	66,0	66,5	67,0	66,8	67,1	67,3	67,6	67,3
P_{80}	50,8	54,0	55,3	57,2	58,0	59,9	61,4	63,4	65,1	66,8	68,0	69,0	69,8	70,1	70,7	70,3	70,3	71,1	71,0	71,4
P_{95}	53,5	56,5	57,5	59,5	60,0	61,9	63,2	65,2	66,8	68,3	69,5	70,5	71,3	71,5	72,0	71,5	71,5	72,3	72,2	72,5

