

COBALTITA: REFLECTANCIA MULTIESPECTRAL R (en aire, sin polarizador) (%)

λ (nm)	370	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	750	800	850	900	950	1000
μ	46,2	47,7	46,8	47,4	47,0	48,4	48,9	50,2	51,3	52,5	53,3	53,9	54,3	54,4	54,3	53,7	53,3	52,0	50,5	49,9
P_5	45,1	46,6	45,4	46,5	45,7	47,5	47,9	49,5	50,5	51,8	52,6	53,3	53,7	53,7	53,7	53,0	52,7	51,5	49,9	49,1
P_{20}	45,6	47,2	46,2	47,0	46,5	48,0	48,4	49,9	50,9	52,1	52,9	53,6	54,0	54,0	54,0	53,4	53,1	51,8	50,2	49,7
P_{80}	46,8	48,3	47,4	47,9	47,6	48,8	49,4	50,6	51,7	52,9	53,6	54,3	54,6	54,7	54,6	53,9	53,5	52,2	50,7	50,1
P_{95}	47,5	48,7	47,9	48,5	47,9	49,2	49,6	50,9	51,9	53,1	53,9	54,5	54,9	54,9	54,8	54,1	53,7	52,4	51,0	50,4

