

CUPRITA: REFLECTANCIA MULTIESPECTRAL R (en aire, sin polarizador) (%)

λ (nm)	370	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	750	800	850	900	950	1000
μ	34,8	33,4	32,5	31,9	30,8	30,1	29,1	27,4	26,2	25,2	24,5	24,3	23,9	23,5	22,9	22,4	22,2	21,2	21,1	20,7
P_5	34,3	32,9	32,0	31,1	30,2	29,4	28,7	27,1	25,9	24,9	24,2	23,9	23,6	23,2	22,6	22,1	21,9	21,0	20,7	20,4
P_{20}	34,6	33,1	32,3	31,4	30,5	29,7	28,9	27,2	26,0	25,1	24,4	24,1	23,7	23,3	22,7	22,2	22,0	21,1	20,9	20,5
P_{80}	35,1	33,7	32,7	32,4	31,2	30,5	29,4	27,6	26,3	25,3	24,6	24,4	24,1	23,7	23,1	22,6	22,3	21,3	21,3	20,8
P_{95}	35,3	33,9	32,9	33,0	31,5	30,9	29,6	27,8	26,5	25,5	24,7	24,7	24,4	24,1	23,5	23,0	22,8	21,7	21,8	21,3

