

ACERO: REFLECTANCIA MULTIESPECTRAL R (en aire, sin polarizador) (%)

λ (nm)	370	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	750	800	850	900	950	1000
μ	48,6	50,0	51,1	51,9	52,4	52,8	52,9	53,0	53,2	53,5	53,7	53,9	54,2	54,5	55,1	55,5	56,2	56,7	56,9	56,8
P_5	40,7	42,2	43,8	45,1	45,8	46,2	46,5	46,6	46,6	47,0	47,2	47,4	47,6	47,9	48,2	48,5	49,0	49,3	49,4	49,1
P_{20}	46,4	48,1	49,4	50,4	51,2	51,6	51,8	51,9	52,1	52,3	52,4	52,6	52,9	53,1	53,6	53,9	54,4	54,8	54,8	54,4
P_{80}	51,4	52,7	53,6	54,3	54,7	55,0	55,1	55,2	55,4	55,7	55,9	56,2	56,5	56,8	57,5	58,0	58,9	59,5	60,0	60,2
P_{95}	52,5	53,7	54,5	55,1	55,5	55,8	55,9	55,9	56,1	56,4	56,6	56,9	57,3	57,6	58,2	58,6	59,5	60,0	60,5	60,8

